

## Herbol Bläueschutzgrund BS



Herbol Bläueschutzgrund BS\* je rýchloschnúci impregnačný prípravok proti zamodraníu na surové listnaté alebo ihličnaté drevo v exteriéri (bez kontaktu so zeminou podľa EN 335-1). Nesmie sa používať v interiéri a na drevo, ktoré je v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Upozornenie: okná a dvere – taktiež ich vnútorné časti – sa nepovažujú za vnútorné prostredie. Tento prostriedok a drevo ním ošetrené sa nesmie dostať do vodných tokov. Nepoužívajte na nátery včelích úľov. Produkt je určený na málo trvanlivé drevo a drevo obsahujúce viac než 5 % sukov (trieda trvanlivosti 4 a 5 podľa EN 350-2).

## Technické parametre

<b>Hustota</b>	cca 0,87 kg/l
<b>Pojivo</b>	zmes špeciálnych alkydových živíc
<b>Obsahuje</b>	7,5 g/kg 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát (IPBC); 2,4 g/kg propiconazol; 839,6 g/kg ropná frakcia hydrogenovaná ťažká (CAS 64742-48-9). Pred použitím si dôkladne prečítajte etiketu.
<b>Farebný odtieň</b>	bezfarebný
<b>Stupeň lesku</b>	matný
<b>Balenie</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l
<b>Skladovateľnosť</b>	v dobre uzatvorenom originálnom balení v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom, max. do teploty +30 °C.
<b>Min. trvanlivosť</b>	uvedená na obale

## Aplikačné údaje

**Nepoužívať v obytných vnútorných priestoroch!**

<b>Spôsob nanášania</b>	štetcom
<b>Teplota pri nanášaní</b>	min. +10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
<b>Spotreba</b>	cca 180 – 220 ml/m <sup>2</sup> na jeden náter
<b>Doba schnutia</b>	(pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) suchý proti prachu cca po 15 min., nelepivý cca po 30 min., pretierateľný cca po 1 hod., vodouriediteľným produktom pretierateľný po 24 hod.
<b>Čistenie nástrojov</b>	riedidlom, ihneď po použití, Herbol Kunstharz Verdünnung V40*



## Bezpečnostné opatrenia

---

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

### Všeobecné pokyny

**Zdraviu škodlivý!** Po požití môže vyvolať poškodenie pľúc. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevyliievajte do kanalizácie. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. PO POŽITÍ: nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie výrobku. Počas práce zabezpečte dobré vetranie alebo ventiláciu. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodnú ochranu dýchacích orgánov. Používajte prípravok podľa návodu, len pre doporučené účely a dodržujte bezpečnostné opatrenia.

## Pracovný postup

---

### Upozornenia

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Materiál pred použitím premiešajte.

Herbol Bläueschutzgrund BS\* musí byť v priebehu 4 dní pretrený vhodným krycím alebo lazúrovacím náterom\*. Vhodnosť náteru musí byť odbornou posúdená podľa konkrétnych podmienok na objekte.

### Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opaľovaní, môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, ako napr. masnota, vosk, politúra. Pri rekonštrukciu starých náterov vyskúšajte skúšobný náter na overenie vhodnosti nového povlaku.

### Príprava podkladu

Podklad očistiť, hlavne od korózie, skriedovatených vrstiev. Odstráňte staré neúnosné nátery a obrúste nerovnosti. Vyskúšajte vhodnosť a odolnosť starých vrstiev skúšobným vzorom. Poškodené miesta vyspravte. Medzi jednotlivými nátermi vykonajte jemné prebrúsenie.

### Základný náter

#### Objemovo nestále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 18 %. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotriekových dosiek). Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti, napr. strešné podhlady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvrín a prasklín. Obklad bez prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru.

Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo vonkajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu.

Základný náter: 1 – 3 nátery Herbol-Bläueschutzgrund BS\*

#### Objemovo stále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 13 %. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotriekových dosiek). Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok

## Pracovný postup (pokračovanie)

ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti, napr. strešné podhlady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvŕn a prasklín. Obklad bez prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru.

Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo vonkajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu.

Základný náter: 1 – 3 nátery Herbol Bläueschutzgrund BS\*

### Následné nátery

Na podklady vybavené základným náterom, na dobre udržiavané staré nátery je možné podľa požiadaviek použiť vhodné laky\* alebo lazúry HERBOL\* (napr. Herbol Venti 3 Plus Satin\* alebo Herbol Offenporig Pro Decor\*). Bläueschutzgrund BS\* musí byť prekrytý vhodným lakom alebo lazúrou do 4 dní.

**\*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.**

# RENOJAVA



#### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované január 2018