

Herbol Classic Herboplus



Herbol Classic Herboplus* je maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, trieda oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300. Herbol Classic Herboplus* má veľmi dobré krycie schopnosti a je ľahko a spracovateľná.

Technické parametre

Hustota	cca 1,60 kg/l
Základné pojivo	disperzia styrén – akrylátu, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, krieda, voda, aditíva a konzervačné látky
Farebný odtieň	biely, tónovateľný
Stupeň lesku	matný
Balenie	12,5 l
Skladovateľnosť	cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom
Hodnota VOC	(Kat. A/g): 30 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 1 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním
Striekacie airless	výrobca napr. SAMES KREMLIN veľkosť trysky (inch) 0,017 striekací tlak (bar) 150 viskozita neriedené
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	140 – 220 ml/m ² na jeden náter
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 5 hodinách, zaschnutý cca po 2 – 3 dňoch
Riedenie	vodou
Čistenie náradia	ihneď po použití – vodou



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Uchovávajújte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Poradenstvo pre alergikov na isothiazolinon Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Základný náter

Vápenocementové a cementové omietky (P II, P III)

Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Použiteľné, pevné a bežne savé omietky nie je nutné ošetrovať základným náterom.

Silno savé, pórovité a spieskovateľé omietky ošetríte základným náterom Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

Sadrové omietky

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

Sadrokartónové dosky

Základný náter pomocou Herbol Tiefgrund Aqua*, riedený podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1. Na jemných, brúsených a pretmelených miestach musí byť penetrácia prevedená dôkladne a intenzívne. Dodržanie tohto postupu je nutné hlavne pre tónované odtiene.

Betón a pórobetón (vnútorný)

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

Pieskovec (len mrazuvzdorné stavebné diely)

Pieskovcové murivo musí byť bez zafarbení a bez cudzích prímiesí. Škáry nesmú mať trhliny, musia byť suché, pevné, zbavené solí a výkvetov. Náter sa môže naniesť najskôr 3 mesiace po zhotovení muriva. Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

Zachovalé staré nátery (matné, slabo savé), dobre držiace pretierateľné tapety a štruktúrované tapety

Nie je nutná príprava podkladu, je možné priamo natierať.

Nesúdržné tapety odstrániť a lepidlo umyť.

Zachovalé staré nátery (lesklé, nesavé)

Vrchnú vrstvu zdrsniť odmastiť. Základný náter Herbol Silikat Grundierfarbe*.

Staré glejové nátery

Odstráňte bez zvyšku. Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

Pracovný postup (pokračovanie)

Medzináter pre všetky hore uvedené podklady

Pre kontrastné nátery, pre silno alebo rozdielne savé podklady jeden medzináter Herbol Classic Herboplus*, riedený vodou max. do 10 %.

Konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

Hustý, rovnomerný náter Herbol Classic Herboplus* riedený vodou do max. 5 %. Pri plynu-
lom prechode pokračujte metódou mokrý do mokrého.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované január 2018