

Technický list

Interiérové nátery

Herbol Classic Innenweiss



Herbol Classic Innenweiss* je maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, odolná voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov (Certifikát PILF), ekologická (Certifikát TUV).

Herbol Classic Innenweiss* má veľmi dobré krycie schopnosti s je ľahko spracovateľná. Je tónovateľná pomocou Herbol Color Service.

Technické parametre

Vlastnosti podľa DIN EN 13300

trieda oteru za mokra 3, trieda krytia 2 pri výdatnosti 8 m²/l, resp. 120 ml/m², matný, zrnitosť jemná

Hustota

cca 1,52 kg/l

Základné pojivo

polyvinylacetátová disperzia, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, krieda, voda, aditíva mastecne a konzervačné látky

Farebný odtieň

biely, tónovateľný Herbol Color Service

Stupeň lesku

matný

Balenie

2,5 l; 5 l; 12,5 l u tónovaných aj 1 l

Skladovateľnosť

cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

Hodnota VOC

(Kat. A/g): 30 g/l; v tomto výrobku je max. 1 g/l VOC

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania

štetcom, valčekom, striekaním

Striekanie airless

výrobca napr. SAMES KREMLIN

veľkosť trysky (inch) 0,019

striekací tlak (bar) 160

viskozita neriedené

Teplota pri nanášaní

min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba

120 – 220 ml/m² na jeden náter

Doba schnutia

(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 2 – 3 hodinách, zaschnutý cca po 2 – 3 dňoch

Riedenie

vodou

Čistenie náradia

ihneď po použití – vodou



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Uchovávajújte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Poradenstvo pre alergikov na isothiazolinon Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. Uvedené náterové systémy sú len príkladom, vhodnosť náteru musí byť odbornou posúdená podľa konkrétnych podmienok na objekte.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Základný náter

Vápenocementové a cementové omietky (P II, P III)

Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Použiteľné, pevné a bežne savé omietky nie je nutné ošetrovať základným náterom.

Silno savé, pórovité a spieskovateľé omietky ošetríte základným náterom Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou max. do 50 %).

Sadrové omietky

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou max. do 50 %).

Sadrokartónové dosky

Základný náter pomocou Herbol Tiefgrund Aqua*, riedený podľa savosti podkladu vodou max. do 50 %. Na jemných, brúsených a pretmelených miestach sa musí základný náter naniesť v hrubej vrstve a dobre vmasírovať.

Betón a pórobetón (vnútorný)

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou max. do 50 %).

Pieskovec (len mrazuvzdorné stavebné diely)

Pieskovcové murivo musí byť bez zafarbení a bez cudzích prímiesí. Škáry nesmú mať trhliny, musia byť suché, pevné, zbavené solí a výkvetov. Náter sa môže naniesť najskôr 3 mesiace po zhotovení muriva. Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou max. do 50 %).

Zachovalé staré nátery (matné, slabo savé), dobre držiace pretierateľné tapety a štruktúrované tapety

Nie je nutná príprava podkladu, je možné priamo natierať.

Nesúdržné tapety odstrániť a lepidlo umyť.

Zachovalé staré nátery (lesklé, nesavé)

Vrchnú vrstvu zdrsniť odmasťiť. Možno priamo natierať.

Staré glejové nátery

Odstráňte bez zvyšku. Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* (riedenie podľa savosti podkladu vodou max. do 50 %).

Pracovný postup (pokračovanie)

Medzináter pre všetky hore uvedené podklady

Pre kontrastné nátery, pre silno alebo rozdielne savé podklady jeden medzináter Herbol Classic Innenweiss*, riedený vodou max. do 10 %.

Konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

Hustý, rovnomerný náter Herbol Classic Innenweiss* riedený vodou do max. 5 %. Pri plynulom prechode pokračujte metódou mokrý do mokrého.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované január 2018