

Herbol Herboflex Finish



Herbol Herboflex Finish* je fasádny náter na vlasové trhliny. Je matný, vysoko elastický a poskytuje spoľahlivú ochranu proti poveternostným podmienkam a vplyvom životného prostredia. Materiál vytvára ochranný film proti riasam, plesniam. Pôsobenie je závislé na konštrukcii budovy, podmienkach okolia a je časovo obmedzené.

Technické parametre

Stavebno-fyzikálne hodnoty

Priepustnosť pre vodnú paru $S_d = 0,97 \text{ m}$; $\mu\text{-H}_2\text{O} = 4\,000 - 7\,000$

Vodopriepustnosť $\omega = 0,04 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Veľkosť zrna jemné $< 100 \mu\text{m}$

Hustota

cca 1,40 kg/l

Základné pojivo

styrol-akrylátová disperzia

Farebný odtieň

biely

Stupeň lesku

matný

Balenie

5 l; 12,5 l

Skladovateľnosť

cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

Hodnota VOC

(Kat. A/c): 40 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 20 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania

štetcom, valčekom

Teplota pri nanášaní

min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba

200 ml/m² na jeden náter pre hladké povrchy

400 ml/m² na jeden náter na drsné povrchy

Doba schnutia

(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný a odolný voči dažďu cca po 4–5 hodinách

Riedenie

voda

Čistenie náradia

ihneď po použití – vodou



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevyliievajte do kanalizácie. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Poradenstvo pre alergikov na isothiazolinon: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Herbol Herboflex Finish* je vhodný na pretieranie jemných povrchových vlasových trhlín. Väčšie trhliny, ktoré vznikajú v nosných vrstvách je nutné opraviť. Herbol Herboflex Finish* nie je vhodné aplikovať pri silnom vetre alebo pri priamom slnku. Náter chráňte pred dažďom, extrémnou vlhkosťou a mrazom a to až do úplného vyschnutia. Nepoužívajte ho na vápenné podklady ani na minerálne ľahčené omietky CSI < 1,5 N mm² (P I). Nepoužívajte na zateplňovacie systémy.

Nepatrné farebné odchýlky od originálnej predlohy môžu byť spôsobené rôznou štruktúrou povrchu, stupňom lesku, spôsobom aplikácie alebo vplyvom svetla. Môžu byť taktiež zapríčinené rôznou savosťou podkladu, podmienkami pri schnutí a vplyvom počasia. Tieto odchýlky nemôžu byť dôvodom k reklamácií. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. Náter neaplikujte pri chladnom počasi, daždi, hmle alebo pred a krátko po zhoršení poveternostných podmienok.

Pri nevhodných podmienkach sa môžu vyplaviť vodouriediteľné komponenty a zanechať na povrchu lesklé, mydlové alebo lepkavé stopy. Pri opätovnej vlhkosti sa tieto častice samovoľne vymyjú.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opaľovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Základný náter

Vápenocementové omietky a cementové omietky (P II a P III)

Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Savé a ľahko spieskovateľé omietky penetrujte základným náterom Herbol Tiefgrund Aqua* podľa savosti podkladu riedenie vodou do max. 50 %. Spieskovateľé, silno savé alebo sprášené omietky penetrujte základným náterom Herbol Tiefgrund SB*.

Dosky z cementových vlákien (bez azbestu)

Nové silno alkalické dosky penetrujte pomocou Herbol Silikat Grundierfarbe*, aby ste zabránili vápenným výkvetom. Dôležité je penetrovať okraje a hrany. Voľne zabudované dosky penetrujte z oboch strán. Zvetralé, spieskovateľé dosky penetrujte pomocou Herbol Tiefgrund SB*.

Matné disperzné a silikónové nátery a disperzné omietky

Na prijateľné, pevne držiace a slabo savé podklady jeden základný náter Herbol Tiefgrund SB*, podľa savosti podkladu riedený vodou do 50 %. Na zvetralé, silno savé podklady jeden

základný náter Herbol Tiefgrund SB*. Základný náter nesmie na povrchu vytvoriť uzatvorený lesklý film. Podklad musí byť savý, aby sa Herbol Tiefgrund SB* dobre vsiakol. Na uzatvorené, nesavé podklady Herbol Tiefgrund SB* neaplikujte .

Medzináter

Herbol Herboflex Finish*, riedený vodou max. 5%.

Konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

Herbol Herboflex Finish*, spracovanie rýchle, metódou mokrý do mokrého.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované január 2018