

## Herbol Herboxan Plus



Herbol Herboxan Plus\* je vodou riediteľná, matná fasádna farba na báze siloxanovej živice s vysokou priepustnosťou pre vodné pary. Náter vysychá bez pnutia, je mikroporézny, vo-deodpudivý a nešpiní sa. Je vhodný na minerálne omietky, pieskovcové a tehlové steny, na neporušené zateplovacie systémy, staré silikátové nátery a silikátové omietky, na disperzné nátery a umelé omietky. Obsahuje ochranný film proti riasam a hubám. Pôsobenie je závislé na konštrukcii budovy, okolitých podmienkach a je časovo obmedzené.

## Technické parametre

<b>Hustota</b>	cca 1,48 kg/l
<b>Základné pojivo</b>	styroakrylátová disperzia, siloxanová živica
<b>Farebné odtiene</b>	biela, tónovateľná minerálnymi pigmentami v systéme Herbol Color Service
<b>Povrch</b>	matný
<b>Balenie</b>	5 l a 12,5 l
<b>Hraničná hodnota VOC</b>	(Kat.A/c): 40 g/l. Produkt obsahuje max: 15g/l VOC.
<b>Doba skladovania</b>	cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chránené pred mrazom.

## Aplikačné údaje

<b>Spôsob nanášania</b>	štetcom, valčekom, striekaním										
<b>Striekacie airless</b>	<table> <tr> <td>výrobca napr.</td> <td>SAMES KREMLIN</td> </tr> <tr> <td>veľkosť trysky (inch)</td> <td>0,019 – 0,031</td> </tr> <tr> <td>striekací tlak (bar)</td> <td>100 /180</td> </tr> <tr> <td>filter pištole (mesh)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>uhol nástreku</td> <td>40 – 80°</td> </tr> </table>	výrobca napr.	SAMES KREMLIN	veľkosť trysky (inch)	0,019 – 0,031	striekací tlak (bar)	100 /180	filter pištole (mesh)	60	uhol nástreku	40 – 80°
výrobca napr.	SAMES KREMLIN										
veľkosť trysky (inch)	0,019 – 0,031										
striekací tlak (bar)	100 /180										
filter pištole (mesh)	60										
uhol nástreku	40 – 80°										
<b>Teplota pri nanášaní</b>	min. +5 °C pre podklad a vzduch pri nanášaní a počas schnutia										
<b>Doba schnutia</b>	(pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %) odolný proti dažďu cca za 3 – 5 hodín; pretierateľný cca po 12 hodinách; celkom preschnutý cca po 7 dňoch										
<b>Spotreba</b>	150 – 250 ml/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu, v závislosti od podkladu										
<b>Riedenie</b>	vodou, pre striekanie používať nezriedené										
<b>Čistenie náradia</b>	ihneď po ukončení práce – vodou										



## Bezpečnostné opatrenia

---

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Uchovávajújte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. V priebehu použitia a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte striekaciu hmlu. V prípade nedostatočného vetrania zabezpečte ochranu dýchacích orgánov. Poradenstvo pre alergikov na isothiazolinon: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66.

## Pracovný postup

---

### Upozornenia

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Vplyvom rôznej štruktúry povrchu, stupňa lesku a spôsobu aplikácie a taktiež vplyvom rôznej savosti podkladu a poveternostných podmienok pri nanášaní môže dôjsť k nepatrným farebným odchýlkam. Z týchto dôvodov nie je možné uznať reklamáciu. Doporučujeme najskôr naniest' skúšobnú vzorku farebného odtieňa na fasádu a nechať odsúhlasit' investorom.

Náter nenanášajte pri chladnom počasí, pri daždi, hmle alebo krátko pred a po týchto podmienkach. Vplyvom vlhka sa môžu vyplavovať vodou riediteľné komponenty, ktoré tvoria na povrchu lesklé, mydlové alebo lepkavé škvry. Vplyvom opätovnej vlhkosti (dážď), sa tieto komponenty svojvoľne vymyjú.

### Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opaľovaní, môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

### Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, ako napr. výkvet, mach, plesne a nesúdržné časti. Odstráňte z podkladu prach, sadze, skriedovatelé vrstvy. Nerovnosti podkladu vyspravte vhodným materiálom a vysprávkou fluátujte.

### Základný náter

#### Vápenocementové a cementové omietky (P Ic, P II, P III) a minerálne ľahké omietky

Nové omietky nechajte vyzrieť 2–4 týždne, podľa ročného obdobia a teploty. Vápenné omietky (P Ic) a ľahčené minerálne omietky nechajte vyzrieť min. 4 týždne.

Slabo savé, súdržné omietky penetrujte Herbol Tiefgrund Aqua\*, podľa savosti podkladu je možné riedenie vodou do 50 %.

Dobre držiace, únosné a slabo savé podklady penetrovať základným náterom Herbol Herboxan Plus\* : Herbol Tiefgrund Aqua\* v pomere 2 : 1.

Zpieskovatelé, silne savé alebo sprášené omietky penetrovať základným náterom Herbol Tiefgrund SB\*.

#### Pórobetón

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua\*, podľa savosti riedený vodou do 50 %.

#### Matné disperzné a silikónové nátery a disperzné omietky

Na únosné, pevne držiace a slabo savé podklady jeden základný náter Herbol Herboxan Plus\* : Herbol Tiefgrund Aqua\* v pomere 2 : 1.

Na zvetralé, silno savé podklady jeden základný náter Herbol Tiefgrund SB\*.

### Upozornenie

Herbol Herboxan Plus\* nie je vhodný pre staré elastické nátery a na vlasové trhliny (napr. na systém Herbol Herboflex\*).

## Pracovný postup (pokračovanie)

---

### Medzináter na všetky hore uvedené podklady

Na kontrastné, silno alebo rozdielne savé podklady sa doporučuje medzináter Herbol Herboxan Plus\* riedený vodou max. do 10 %.

### Upozornenie

Pre dosiahnutie plného rovnomerného podkladu je možné použiť medzináter Herboxan Kompakt\*.

### Konečný náter na všetky hore uvedené podklady

Sýty, rovnomerný náter Herbol Herboxan Plus\* riedený vodou max. 5%.

\*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



# RENOJAVA



#### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.herbolslovensko.sk](http://www.herbolslovensko.sk)

aktualizované január 2018